

Essenza

Vernice bicomponente all'acqua ad effetto naturale

Essenza è una vernice bicomponente a base acqua in grado di conferire un effetto naturale al rovere o altri legni chiari.

Il pavimento verniciato si presenta estremamente opaco, chiaro naturale e non subisce la variazione di colore tipica delle vernici all'acqua. Il legno trattato con Essenza vanta inoltre una maggiore resistenza ai raggi UV e di conseguenza una migliore stabilità del colore nel tempo.

La vernice Essenza è di facile utilizzo ed indicata esclusivamente per Rovere e legni chiari, se ne sconsiglia l'uso su legni scuri.

Dati tecnici a 20 °C e 60% u.r.

Aspetto	Liquido bianco/rosato
Rapporto di impiego	10 : 1
Densità	1,025 kg/litro
pH	7,5
Tempo di utilizzo miscela	4 ore
Eventuale diluizione	5% con Rallenty; 10% con acqua per applicazione a spruzzo
Fuori polvere	1 ora
Sovraverniciatura	4 – 5 ore
Carteggiatura	4 – 5 ore
Messa in esercizio	minimo 24 ore
Resa	12 – 14 m ² /litro
Resistenza all'abrasione dopo 7 giorni	22 mg – Taber Abraser, mole CS10, 1000 g, 1000 giri
Grado di opacità (60°)	< 5 gloss
Temperatura di applicazione	> 10 °C – Teme il gelo
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate a temp > 10 °C
VOC	80 g/litro, cat A/j (BA), limite 140 g/litro (2004/42/CE)
Pulizia degli attrezzi	Pulire il rullo subito dopo l'uso con acqua e sapone neutro aiutandosi con uno 'strizzarullo' fino a che il rullo stesso non sia più imbevuto di liquido opalescente; se possibile sciacquare ancora con acqua pulita. Conservare i rulli in Soluzione di Lavaggio S/28 opportunamente diluita; sciacquare con acqua pulita prima di riusarli.
Confezioni disponibili	Taniche da 5 + 0,5 litri



VERNICI &
FINITURE



CERTIFICAZIONI



Modalità di applicazione

Levigare il pavimento in legno come di consueto eliminando ogni residuo del precedente trattamento. Se necessario, stuccare le fessure con uno dei nostri stucchi: Idrostucco RS/30, a base acqua oppure Lega Stucco RS/A o Lega Stucco RS/20 a base solvente (consultare le relative schede tecniche). Eliminare i residui di stucco con carta abrasiva grana 100 o 120. Aspirare la polvere, pulire accuratamente la superficie e procedere con la verniciatura.

Miscelare omogeneamente i due componenti nell'esatto rapporto d'impiego (10:1); per una corretta miscelazione si consiglia di versare il componente B nel componente A lentamente e sotto agitazione.

Attendere 5 – 10 minuti per consentire una pre-reazione della miscela quindi applicare la vernice. In caso di applicazione a spruzzo diluire con 10% di acqua. Per l'applicazione a rullo si consiglia l'impiego di idonei rulli a pelo medio che permettono una più agevole ed omogenea distribuzione della vernice ed una migliore lavorabilità.

Applicare a rullo una prima mano di Essenza, dopo 4 – 5 ore è possibile carteggiare con grana 220 ed applicare una seconda mano nello stesso modo.

Prestare particolare attenzione durante l'applicazione della prima mano su legno grezzo, per ottenere un buon risultato è necessario che il legno sia bagnato in maniera omogenea dalla vernice, evitare di passare il rullo scarico su legno grezzo.

Per grandi superfici, soprattutto nei periodi caldi, è consigliabile applicare una mano di fondo prima delle due mani di Essenza, questo permetterà di ottenere più facilmente un risultato omogeneo. I fondi idonei sono: Idrofondo H20, Bravo, Base Gold e Art Deco Nature. Consultare le relative schede tecniche per le modalità d'uso e i tempi di sovraverniciatura.

Note

- Non miscelare mai Essenza con altre vernici.
- Applicare due sole mani di vernice.
- Non applicare vernici trasparenti su Essenza, si potrebbero verificare ingiallimenti.
- Non applicare la vernice Essenza su legni scuri.
- Effettuare prove preliminari per partita di legno.
- Non versare il prodotto verniciante direttamente sul pavimento.
- Usare un contenitore adatto.
- Evitare di verniciare in due tempi il perimetro e la totalità del locale. Trattare piccoli tratti perimetrali e procedere immediatamente alla verniciatura della zona adiacente.
- Durante l'applicazione evitare raggi solari diretti sul pavimento.
- Evitare le correnti d'aria.
- Spegnerne il riscaldamento soprattutto se a pavimento.
- Applicare tutte le attenzioni proprie dell'arte del verniciare.
- Sebbene la miscela A+B si possa mantenere fluida per alcune ore, l'applicazione deve essere effettuata non oltre il pot-life indicato (4 ore) al fine di ottenere un film continuo ed omogeneo.
- Il colore della vernice liquida può variare tra il bianco e il rosa chiaro, ciò non ha alcuna influenza sulle proprietà finali del film.

Manutenzione

Per la detergenza e la manutenzione ordinaria dei pavimenti trattati con questo prodotto si consiglia l'uso del sapone neutro Pulito Parquet. Per la manutenzione straordinaria si consiglia il polish Lux Matt.

Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



VERNICI & FINITURE



CERTIFICAZIONI



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 04 – 26/03/2026.

Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.