

Flex Color

Sistema colorante a base acqua per pavimentazioni sportive

Smalto poliuretanico bicomponente colorato per la realizzazione della segnaletica di gioco e la colorazione di pavimentazioni resilienti ad uso sportivo indoor, come PVC, gomma, linoleum. Disponibile in una vasta gamma di tinte RAL

Dati tecnici a 20 °C – 60% u.r.

Aspetto	Comp. A – liquido colorato Comp. B – liquido trasparente
Rapporto di impiego	10:1 con induritore B Plus
Densità	1,10 – 1,15 kg/litro
Tempo di utilizzo (pot-life)	2 ore
Secco al tatto	1 ora
Pedonabilità	12 ore
Indurimento completo	7 giorni
Eventuale diluizione	Rallenty (max 5%) o acqua
Eventuale diluizione	Rallenty (max 5%) o acqua
Sovraverniciatura	Minimo 3 ore, massimo 24 ore
Resa	13 – 15 m2/litro
VOC	85 g/litro, cat A/j (BA), limite 140 g/litro (2004/42/CE)
Temperatura di applicazione	Tra +15 e +30 °C
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate – Teme il gelo
Pulizia attrezzi	Pulire il rullo subito dopo l'uso con acqua e sapone neutro aiutandosi con uno 'strizzarullo' fino a che il rullo stesso non sia più imbevuto di liquido opalescente; se possibile sciacquare ancora con acqua pulita. Conservare i rulli in Soluzione di Lavaggio S/28 opportunamente diluita; sciacquare con acqua pulita prima di riusarli.
Confezioni disponibili	Secchi da 2,5 + 0,250 litri o barattoli da 1 + 0,1 litri



VERNICI &
FINITURE



CERTIFICAZIONI



Preparazione del supporto

La superficie da verniciare deve essere pulita, asciutta, priva di oli, cere e qualsiasi altro inquinante. Per l'applicazione di Flex color su verniciature già esistenti si consiglia di effettuare una verifica di adesione su una zona localizzata. In caso di esito positivo è comunque necessario procedere come segue:

Carteggiare la superficie con un abrasivo a grana fine (180 – 220), quindi aspirare bene la polvere. Per la verniciatura di superfici in Linoleum, al fine di non rovinare la struttura superficiale, effettuare una carteggiatura con il PAD VF. Stendere sulla superficie il detergente Nettardue diluito al 4-5% in acqua e lasciarlo agire 5 – 10 minuti, quindi risciacquare con acqua pulita.

Modalità di applicazione

Agitare bene il componente A, miscelare i due componenti nell'esatto rapporto d'impiego (10:2) versando il componente B nel componente A lentamente e sotto agitazione.

Attendere 5 – 10 minuti per consentire la pre- reazione della miscela quindi applicare la vernice a rullo. Per l'applicazione si consiglia l'impiego di rulli in microfibra a pelo medio.

Normalmente una mano di Flex Protect è sufficiente. Nel caso in cui fosse necessaria l'applicazione di una seconda mano di prodotto, rispettare il tempo massimo di sovraverniciatura di 48 ore. Se dovesse trascorrere un tempo di attesa superiore alle 48 ore, si dovrà procedere con un leggero irruvidimento mediante carteggiatura di tutta la superficie da trattare prima dell'applicazione posa della mano successiva.

Manutenzione

Per la detergenza e la manutenzione frequente dei pavimenti trattati con questo prodotto si consiglia l'uso del detergente Sportfloor Cleaner.

Note

- Teme il gelo
- Prima di mettere in esercizio la superficie verniciata attendere almeno 24 – 48 ore.
- Il film raggiunge le massime prestazioni fisico-chimiche dopo circa 7 giorni.

Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



VERNICI & FINITURE



CERTIFICAZIONI



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 01 – 04/03/2026.

Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.